


試験成績証明書

依頼者 福井カーテンレース産業協同組合 殿
 品名 カーテン生地 2点
 試験項目 花粉付着試験

平成19年 2月21日提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

平成19年 4月 6日
 財団法人 日本繊維製品品質技術センター
 福井試験センター



記

[試験結果]

	未加工品		加工品	
	洗濯0回	洗濯0回	洗濯30回	洗濯50回
付着数 (個)	1 2 9	4 2 0	2 3 6	3 9 2
花粉キヤッチ率 (%)	—	3 2 6	1 8 3	3 0 4

[試験方法]

4.5L ポリ袋に擬似花粉 (石松子) を 0.2 g と 10×10cm² に裁断した各試料を1枚ずつ投入する。さらに空気を約4L注入した後に密閉し、100回 (1回/秒) 振る。その後、試料を取り出しマイクロスコープを用いて 1mm² あたりの擬似花粉付着数を数え、10箇所の合計を算出する。

花粉キヤッチ率 (%) = 加工品の付着数 / 未加工品の付着数 × 100

※洗濯処理 : JIS L 0217 103法 吊干し (JAFET標準配合洗剤使用)

[提出試料]

